

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

MASSA ÚNICA

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Massa pronta para tratamento de juntas em placa cimentícia, desenvolvida com polímeros flexíveis, proporcionando alta flexibilidade e resistência, acompanhando as dilatações térmicas e movimentações que ocorrem na construção leve, com placas cimentícias.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Composição	Composto monocomponente formulado a partir de resinas acrílicas
Consistência	Pastosa
Cor	Cinza
pH	8 – 10
Densidade	1,6 – 1,8 g/cm ³
Teor de sólidos a 200° c	67 – 69 %

ENSAIOS:

Ensaio	Resultado
Sólidos totais a 105° C	69,10%
Sólidos de resinas de 105°C	21,4 %
Pigmentos (não voláteis a 400°C)	47,8 °C
Sólidos totais a 200°C	67,6%
Sólidos de Resina a 200°C	19,8%

NORMAS TÉCNICAS (ABNT NBR):

- NBR 16970 – Light Steel Framing

IMPERMEABILIZAÇÃO

ARGAMASSA



VANTAGENS:

- Alta flexibilidade
- Excelente aderência
- Acabamento invisível nas juntas
- Fácil aplicação



INDICAÇÕES DE USO:

• Juntas entre chapas cimentícias
Tratamento de:

- Emendas de placas
- Cabeças de parafusos

Indicado para:

- Paredes internas e externas com sistema em placa cimentícia
- Fachadas leves

Uso específico para sistema construtivo em placa cimentícia, focado em juntas e acabamento.



INSTRUÇÕES DE USO:

1. Preparação da Superfície

- Limpar o substrato: livre de pó, graxa e partes soltas, tinta, eflorescência ou contaminantes
- Aplicar primer nas juntas e chapas, com ajuda de um rolo ou pincel
- Aguardar 4 horas de secagem
- Para juntas de 4 a 6 mm – Inserir cordão delimitador com espátula

2. Preparação do Produto

- Produto pronto para uso (monocomponente)
- Não precisa diluir
- Apenas, homogeneizar antes de aplicar

3. Ferramentas

- Espátula
- Desempenadeira
- Misturador mecânico

4. Aplicação

- Aplicar a massa preenchendo toda a junta. Deixar cerca de 5 cm para cada lado
- Com a massa ainda fresca, aplicar fita telada de fibra de vidro (10 cm), pressionar com espátula/desempenadeira, remover excesso
- Aplicar também sobre – Cabeça dos parafusos
- Aguardar 12 horas, aplicar segunda demão Cobrindo a fita completamente

5. Tempo de Secagem e Cura

- Ao toque: 2 horas | Entre demãos: 12 horas
- Cura total: 24 horas



RECOMENDAÇÕES DE USO:

- Aplicar em chapas cimentícias secas
- Temperatura ambiente: 5°C a 40°C
- Temperatura da superfície: 5°C a 27°C
- Umidade relativa do ar: acima de 50%
- Utilizar primer antes da aplicação
- Homogeneizar o produto antes de usar
- Aplicar com ferramentas adequadas (espátula/desempenadeira)
- Respeitar o tempo entre demãos (12h)

RESTRIÇÕES DE USO:

- Indicado apenas para:
- Juntas em chapas cimentícias
- Não recomendado para:
- Outras superfícies sem especificação
- Uso limitado a:
- Obras de até 2 pavimentos ou 6 metros de altura

CONSUMO / RENDIMENTO:

Aplicação:	Consumo:	Rendimento
Juntas entre chapas Cimentícia	500gr/m ²	Balde de 20kg 100m ² 3mm Balde de 5 kg - 25m ² - 3mm

EMBALAGENS:

- Balde de 20 kg
- Balde de 5 kg
- Armazene em local seco, coberto e ventilado, em temperatura entre 5°C e 30°C, na embalagem original fechada.
- Empilhamento 4 baldes

VALIDADES:

- Produto fechado: 9 meses

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA:

- Utilize Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), como luvas, óculos e máscara.
- Mantenha fora do alcance de crianças e animais.
- Evite aplicar em ambientes fechados sem ventilação adequada.

CUIDADOS AMBIENTAIS:

- Não reutilizar a embalagem.
- Esvaziar totalmente antes do descarte.
- Descartar em local apropriado para resíduos químicos.
- Não descartar em rios, solo ou esgoto.

NOTA LEGAL: As informações desta ficha são fornecidas de boa fé, baseadas no nosso conhecimento atual. O desempenho do produto depende da aplicação correta e condições da superfície. A MakHouse impermeabilizantes não se responsabiliza por uso inadequado – consulte sempre a versão mais atual e nosso suporte técnico. A empresa pode alterar as especificações desta ficha técnica sem aviso prévio